

FICHE TECHNIQUE

TX-F

DESCRIPTION DU PRODUIT : Géotextile non tissé aiguilleté principalement utilisé en foresterie

FONCTION : Renforcement

MATIÈRE PREMIÈRE : Polypropylène

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

	PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	VALEURS	
			Métrique	Impérial
PHYSIQUE	Épaisseur	ASTM D5199	1,5 mm	60 mils
MÉCANIQUES	Résistance à la traction	CAN/CGSB-148,1 - No 7,3	1000 N	225 lb
	Allongement à la rupture	CAN/CGSB-148,1 - No 7,3	50 - 100 %	
	Résistance à la déchirure	CAN/CGSB-4,2 - No 12,2	350 N	79 lb
	Poinçonnement (CBR)	ASTM D6241	2800 N	629 lb
HYDRAULIQUES	Perméabilité	CAN/CGSB-148,1 - No 4	0,22 cm/s	
	Ouverture de filtration (FOS)	CAN/CGSB-148,1 - No 10	50 - 80 µm	
PERFORMANCE ET DURABILITÉ	Résistance aux UV* (500 h)	ASTM D4355	50 %	
DIMENSIONS	Largeur standard	-	3,5 m	11,5 pi
	Longueur standard	-	100 m	328 pi

*UV: Ultraviolets.

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textile inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textile inc. Les valeurs sont calculées à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5 % des grandeurs standards.

Soleno Textile inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textile inc., cette dernière ne peut en aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textile inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textile inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.

APPLICATIONS : Voie temporaire

