

FICHE TECHNIQUE

TX-2000

DESCRIPTION DU PRODUIT : Géotextile non tissé aiguilleté

FONCTION : Séparation, renforcement et protection

MATIÈRES PREMIÈRES : Polypropylène / polyester

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

	PROPRIÉTÉS	MÉTHODE D'ESSAI	VALEURS	
			Métrique	Impérial
PHYSIQUES	Épaisseur	ASTM D5199	≥ 6,5 mm	≥ 260 mils
	Masse surfacique	ASTM 05261	-	-
MÉCANIQUES	Résistance à la traction	CAN/CGSB-148.1 - No 7.3	≥ 3300 N	≥ 742 lb
	Allongement à la rupture	CAN/CGSB-148.1 - No 7.3	≥ 50%	
	Résistance à la déchirure	CAN/CGSB-4.2 - No 12.2	≥ 1350 N	≥ 303 lb
	Poinçonnement (CBR) ⁽¹⁾	ASTM D6241	≥ 10000 N	≥ 2248 lb
HYDRAULIQUES	Perméabilité	CAN/CGSB-148.1- No 4	≥ 0,15 cm/s	
	Permittivité	CAN/CGSB-148.1- No 4	≥ 0,20 s ⁻¹	
	Ouverture de filtration (FOS)	CAN/CGSB-148.1 - No 10	40 - 80 µm	
PERFORMANCE ET DURABILITÉ	Résistance aux UV* (500 h)	ASTM D4355	≥ 70%	
DIMENSIONS	Largeur standard	-	3,81 m	12,5 pi
	Longueur standard	-	50 m	164 pi

NOTE 1 : Valeur moyenne estimée.

*UV: Ultraviolets.

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textile inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textile inc. Les valeurs sont calculées à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5 % des grandeurs standards. La résistance au poinçonnement (ASTM D4833) n'est plus reconnue par AASHTO M288 et a été remplacé par la résistance au poinçonnement CBR (ASTM D6241). L'éclatement Mullen (ASTM D3786) a été retiré par AASHTO M288. Le laboratoire de contrôle de la qualité de Soleno Textile Inc. est certifié par la Geosynthetic Accreditation Institute -

Soleno Textile inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textile inc., cette dernière ne peut en aucune façon être tenue responsable de la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textile inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant son installation. La responsabilité de Soleno Textile inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.

APPLICATIONS : Voie ferrée

Bassin
Protection de berge
Barrage et digue

